

# Easy One Impression

Impression en phase aqueuse. Pour travaux élémentaires et travaux courants.



## Description de produit

Domaine d'utilisation	Impression pour réguler l'absorption du support avant la mise en peintures des locaux d'habitation ce qui évite les différences de brillance et de structure p.ex. sur plaque de plâtre avec bandes enduits. Améliore l'opacité. Easy One Impression est facile à mettre en oeuvre, sèche très vite, de sorte que les espaces fraîchement peints puissent être remis en service rapidement.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anti-Flash rusting</li> <li>- Régulateur d'absorption</li> <li>- Rallonge le temps ouvert des finitions et réduit ainsi les effets de reprise</li> <li>- Facile d'application</li> <li>- Garnissant</li> </ul>
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	5L et 15L
Teintes	Blanc.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: Env. 1.5</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, Classe 7b2 (NF T36-005)</li> </ul>

## Application

Supports appropriés	Enduit de plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toile de verre et/ou anciens fonds peints.
Préparation du support	Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre. Se référer au DTU en vigueur.
Système d'application	Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.
Consommation / Rendement	Env. 7 à 8 m <sup>2</sup> /l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 5 heures, possibilité d'appliquer la finition dans l'après-midi. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse adaptée, rouleau microfibre 10 mm ou projection airless



Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité  
(réglementation en vigueur lors de  
l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la méthylchloroisotiazolinone, de la benzisothiazolinone et de la méthylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Valeur limite de COV en UE

pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max. 30 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77  
Fax: (+33) 3 22 38 39 78  
E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)  
Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

### Fiche technique Easy One Impression - Edition: novembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.