

Easy One Satin

Peinture intérieure satinée garnissante pour murs. Pour travaux élémentaires et travaux courants.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Peinture intérieure satinée avec un bon confort d'application et une bonne répartition pour un aspect régulier et homogène. Très faible odeur et vraiment blanc, le produit permet une mise en service rapide des pièces fraîchement peintes. La formulation du produit évite les éclaboussures et donne un grain ar-rondi et régulier. Résiste aux sollicitations, adapté à l'application sur toile de verre.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Satin garnissant - Convient aux pièces humides - Lessivable - Bonne opacité dès la 1ère couche sur impression
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	5L et 15L.
Teintes	Blanc et teintes pastel. Easy One Satin peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	10 à 15 sous 60° / Satin
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: 1.25 ■ Classification AFNOR: Famille I, Classe 7b2 (NF T 36-005).

Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre. Application préalable d'une couche d'Easy One Impression. Se référer au DTU en vigueur.
Système d'application	Sur support préparé, appliquer deux couches pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.
Consommation / Rendement	Env. 10 à 12 m ² /l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 80%.



Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 5 heures, possibilité d'appliquer 2 couches dans la journée. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse, rouleau microfibre 10 mm ou projection airless
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la methylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Valeur limite de COV en UE

pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 30 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr