

Disboxan 450

Hydrofuge incolore concentré en phase aqueuse.
D1 (E1 V1 W3 A0)



Description de produit

Domaine d'utilisation	Hydrofuge incolore concentré pour l'imprégnation transparente et hydrophobe des maçonneries. S'utilise seul ou recouvert d'un système de peinture.	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - 1L de concentré pour 10 L de produit fini - fort pouvoir de pénétration dans les supports absorbants - diminue l'absorption d'eau, améliore la résistance au gel - contribue à l'assainissement des maçonneries - hydrophobe - non filmogène - résistant aux alcalis et aux U.V. 	
Liant	Micro émulsion de silanes et d'alkoxysiloxanes oligomères	
Conditionnement	1 L (Concentré pour 10 L de produit prêt à l'emploi).	
Teintes	Incolore	
Degré de brillance / Aspect	Transparent (sur support clair la couleur d'origine peut s'intensifier).	
Conservation	1 an dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env 1,0 ■ Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion s_d CO₂ : >50 m ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 9c (NF T 36-005) 	

Application

Supports appropriés	Maçonneries de briques silico-calcaire ou terre cuite, béton, grès, brique, enduits minéraux et peintures minérales. Ne pas appliquer sur des supports à base de plâtre ou de chaux.
Préparation du support	<p>Les supports en béton doivent être propres, secs, sains, solides et conformes au DTU 59.1.</p> <p>Eliminer les substances actives (huile, graisse) par tout moyen approprié. Des encrassements prononcés (mousses et algues) ainsi que les briques vernissées doivent être sablées fortement.</p> <p>Le support ne doit pas contenir de substances favorisant la corrosion (p. ex. Chloride)</p>
Préparation du produit	Ajouter 9 L d'eau sur 1 L de concentré Disboxan 450.



	<p>Attention : Ne préparer qu'une quantité de produit pouvant être appliquée dans les 12 heures suivantes.</p>
Proportion de mélange	9 L d'eau pour 1 L de Disboxan 450.
Système d'application	Appliquer frais dans le frais jusqu'à saturation du support 2 à 3 couches successives selon l'état et la nature du support. Sur béton s'il n'est pas prévu de recouvrir d'une peinture, appliquer minimum 3 couches de Disboxan 450 préparé.
Méthode d'application	Brosse ou projection basse pression.
Dilution	9 L d'eau pour 1 L de Disboxan 450
Consommation / Rendement	20 à 40 ml/m ² /couche de produit concentré soit 200 à 400 ml/m ² /couche de produit dilué selon absorption du support. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température de l'air, du support et du produit comprise entre +5°C et + 35°C , hygrométrie < 80%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Resistance à la pluie : env. 4 heures, recouvrable : env. 24 heures
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Liquide et vapeur inflammable. Risque de sérieux dommages pour les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Garder à l'écart de chaleur, surfaces chaudes, étincelles, flammes ouvertes et autres sources d'ignition. Ne pas fumer. Utiliser seulement à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau avec de l'eau/doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: laver avec précaution à l'eau pendant quelques minutes. Enlever si possible des lentilles contact éventuellement présent. Contacter immédiatement UN CENTRE ANTI POISON / un médecin.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: < 30 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Disboxan 450 - Edition: août 2017

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.