

Easy One Soie

Peinture intérieure soie pour murs et plafonds. Pour travaux élémentaires et travaux courants.



Description de produit

<p>Domaine d'utilisation</p> <p>Propriétés</p> <p>Liant</p> <p>Conditionnement</p> <p>Teintes</p> <p>Degré de brillance / Aspect</p> <p>Conservation</p> <p>Données techniques</p>	<p>Intérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lessivable - Bonne résistance au frottement - Toucher agréable <p>Résines synthétiques en dispersion.</p> <p>5L et 15L</p> <p>Blanc et teintes pastel. Easy One Soie peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.</p> <p>Env. 4 sous 60° et env. 30 sous 85° / Velouté</p> <p>12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.</p> <p>■ Densité: Env. 1,3 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005).</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Application

<p>Supports appropriés</p> <p>Préparation du support</p> <p>Système d'application</p> <p>Consommation / Rendement</p> <p>Conditions d'emploi</p>	<p>Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.</p> <p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre. Appliquer une couche d'Easy One Impression. Se référer au DTU en vigueur.</p> <p>Sur support préparé, appliquer deux couches pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.</p> <p>Env. 8 à 10 m²/l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.</p> <p>Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Séchage/Temps de séchage

A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 5 heures, possibilité d'appliquer 2 couches dans la journée.

Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la méthylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite de COV en UE

pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 30 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr