

Easy One Taloché GM

Enduit de finition organosiloxane taloché pour finitions en extérieur.



DESCRIPTION

Liant	A base de dispersion synthétique modifiée siloxane.
Classification AFNOR	Famille II, classe 2b/10c (NF T 36-005)
Fonction	Peinture intérieure mate avec un bon confort d'application et une bonne répartition pour un aspect régulier et homogène. Très faible odeur et vraiment blanc, le produit permet une mise en service rapide des pièces fraîchement peintes. La formulation du produit évite les éclaboussures et donne un grain arrondi et régulier.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Bonne résistance aux intempéries et aux agressions polluantes• Effet perlant• Faible sensibilité à l'encrassement, formulé selon le CaparolClean Concept CCC• Perméable à la vapeur d'eau• Garnissant• Bonne adhérence• Mise en œuvre facile
Conditionnement	25 kg
Teinte	Blanc. Avec le système ColorExpress® dans les teintes pastel ou moyennes de nos nuanciers ainsi que beaucoup d'autres. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Aspect / Degré de brillance	Mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Densité	Env 1,8
Granulométrie	1.5 mm
Classement EN 1062-1	E5V2W3A0
Supports appropriés	Tous fonds visés par le DTU 59.2. Maçonnerie enduite, béton, anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture ou d'un ancien RPE adhérent.
Préparation des supports	<p>Maçonnerie enduite : Elimination des parties non adhérentes et ragréage. Elimination par ponçage de la pulvérulence superficielle. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund. (teinté si besoin dans la teinte de finition)</p> <p>Béton : Reprise des épaufrures éventuelles. Elimination par ponçage de la pulvérulence superficielle. Ragréage éventuel. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund. (teinté si besoin dans la teinte de finition)</p> <p>Anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture ou d'un ancien RPE, adhérents : Nettoyage des surfaces, élimination des pulvérulences superficielles. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund (teinté si besoin dans la teinte de finition)</p>
Système d'application	Sur support préparé, appliquer une couche de Easy One taloché GM à la taloché inox dans l'épaisseur du grain, et structurer à la taloché plastique rectangulaire.
Consommation / Rendement	2,7 kg/m ² 0,37 m ² /kg Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Easy One Mat - Edition 05/2013

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit. DAW France - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Nêmo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - info@caparol.fr

Easy One Taloché GM

Enduit de finition organosiloxane taloché pour finitions en extérieur.



Mode d'application

Lisseuse inox, taloche plastique rectangulaire
Application mécanisée : machine à enduire (buses Ø 6 à 8 mm), cuve sortie basse.

Conditions d'application

Température supérieure à +5°C et inférieure à +30°C, hygrométrie inférieure à 80 %

Temps de séchage

En fonction de la granulométrie : entre 12 et 36 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi. Durant les pauses, garder les outils trempés dans l'eau.

Recommandations

Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes. L'application de Easy One taloché GM se limite à des surfaces verticales.

Consignes de sécurité

Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

Destruction

Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériaux durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Teneur maximale en COV en UE

pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010). Teneur en COV du produit: <40 g/l.

Easy One Mat - Edition 05/2013

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit. DAW France - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némó - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - info@caparol.fr

