

Capadur GreyWood

Lasure bois en phase aqueuse, à base de résine alkyde et acrylique.

Imite le changement de couleur naturel du bois.

Extérieur.



Description de produit

<p>Domaine d'utilisation</p> <p>Propriétés</p> <p>Liant</p> <p>Conditionnement</p> <p>Teintes</p> <p>Degré de brillance / Aspect</p> <p>Conservation</p> <p>Données techniques</p>	<p>Lasure bois en phase aqueuse, microporeux. Fabriqué à partir d'une combinaison de pigments de 1ère qualité qui imitent le changement de couleur naturel du bois. Pour la protection et la décoration des éléments de construction en bois déformable et non déformable comme portes et fenêtres, bardages en bois, volets, planches, palissades, balustrades, pergolas, garde-corps etc.</p> <p>L'utilisation est limitée aux surfaces extérieures. Le film est protégé contre le développement d'algues et champignons. Cette protection ralentit significativement la prolifération des algues et champignons. En fonction de l'exposition et du type de bois, la prolifération ne peut pas être exclue après quelques années.</p> <p>Extérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Teintes grises nobles, effet nacré ■ Excellente protection aux UV grâce aux pigments réfléchissants ■ Contient une protection de film contre les moisissures ■ Facile à rénover ■ Thixotrope, ne coule pas ■ Résistant au blocking ■ Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement. <p>Dispersion à base de résine alkyde et acrylique</p> <p>1L - 5L</p> <p>Le produit peut être teinté avec la machine ColorExpress® dans les teintes Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island (consulter le nuancier « Naturellement Inspiré »). La teinte peut varier en fonction du type de bois et du nombre de couches. Il est conseillé de réaliser un essai préalable.</p> <p>Satiné. L'aspect varie selon la nature du bois et le nombre de couches appliquées.</p> <p>24 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: 1.0 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 4a / 7b2 (Norme NF T 36-005) ■ Extrait-sec pondéral: Env. 28 - 30%
--	---



Application

Supports appropriés	Bois à l'extérieur. Le support doit être propre, sec et exempt de parties qui pouvant entraîner une mauvaise adhérence. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 12% pour les feuillus et 15% pour les conifères. Ne pas appliquer sur bois contenant des anti-oxydants (iroko, merbeau, teck). Capadur GreyWood est destiné à une application sur des supports verticaux (angle d'inclinaison à 10°). Les règles de construction avec des éléments en bois sont à respecter. Ne pas utiliser sur bois en contact direct avec la terre. Il est déconseillé d'appliquer ce produit sur les bois autoclavés de classe 4. Pour les bois autoclavés de classe 1 à 3 : il est nécessaire de laisser au minimum six mois le bois suivants l'installation non recouvert avant l'application d'un produit. A noter que les lasures sont à éviter sur les bois autoclavés.
Préparation du support	*Bois neuf : Poncer les surfaces lisses dans le sens des fibres, nettoyer soigneusement, enlever d'éventuels nodules résineux. *Bois ancien –non-traité : Poncer les surfaces abîmées jusqu'au bois sain, adhérent et nettoyer soigneusement. *Bois déjà peint : Enlever complètement les peintures non adhérentes. Dépouliner les anciennes couches de peinture bien adhérentes et dépoussiérer.
Système d'application	Imprégner avec un produit contenant des principes actifs (fongicide et algicide) les bois tendres particulièrement sensibles aux attaques de champignons. Sur bois recouvert de peinture bien adhérente: appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer dans la teinte Palazzo 205 (teinte de rénovation). Finition: appliquer 2 à 3 couches de Capadur GreyWood Le nombre de couches dépend de l'orientation, de l'exposition et de la situation (p.ex. montagne). Pour une protection UV optimale, appliquer au moins 3 couches de produit teinté.
Méthode d'application	A la brosse spécial acrylique. L'application au rouleau (Polyamide poils court) nécessite un lissage à la brosse.
Consommation / Rendement	Env. 10 à 14 m ² /L ou env. 70 à 100 ml/m ² /couche sur support lisse. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 80%.
Séchage/Temps de séchage	A 20°C et 65% d'humidité relative : recouvrable après 4 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Conservé hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; la flore intestinale peut être perturbée. Ne pas jeter dans les eaux. Ne pas appliquer en projection, sauf dans des cabines fermées. Contient CG 22-1130 (absorbant UV), Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl sébacate, methylchloroisothiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	pour ce produit (catégorie A /e) : max. 130 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 50 g/l
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capadur GreyWood - Edition: décembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.