

# CAPAQUA SATIN 25

Peinture intérieure garnissante en phase aqueuse.  
Recommandée pour l'application sur toile de verre.



## Description de produit

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | Spécialement adaptée pour la rénovation ou la mise en peinture de locaux d'habitation et de service. Capaqua Satin 25 est facile à mettre en oeuvre, sèche rapidement, de sorte que les espaces fraîchement peints puissent être remis en service sans délai. Très bon résultat sur toile de verre, épouse le relief afin de valoriser le décor. |
| Domaine d'utilisation       | Intérieur.   |
| Propriétés                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bon pouvoir opacifiant,</li> <li>- Garnissant,</li> <li>- Résistance élevée à l'usure,</li> <li>- Facile d'application, ne coule pas,</li> <li>- Diluable à l'eau.</li> </ul>   |
| Liant                       | Résine synthétique en dispersion.  |
| Conditionnement             | 1 L - 5 L - 15 L   |
| Teintes                     | Blanc.<br>Peut être teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.  |
| Degré de brillance / Aspect | Entre 15 et 25 à 60° / Satin   |
| Conservation                | 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.  |
| Données techniques          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: env. 1.25 (en fonction de la teinte choisie)</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (norme NF T 36-005)</li> <li>■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion humide : Classe 1<br/>Pouvoir opacifiant : Classe 2</li> </ul>                                      |

## Application

|                     |  |
|---------------------|--|
| Supports appropriés | Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton cellulaire, maçonnerie enduites, toiles de verre et/ou anciens fonds peints. |
|---------------------|--|



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Préparation du support   | <p>Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner l'adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de "coups de rouleau".</p> <p>Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p><b>Enduits plâtre/Carreaux de plâtre :</b><br/>Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capafond .</p> <p><b>Plaques de plâtre cartonnées :</b><br/>Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capafond. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer dans ce cas une couche d'Isogrund Ultra.</p> <p><b>Béton cellulaire :</b><br/>Brossage, égrenage, époussetage. Application d'une couche de Capaplex.</p> <p><b>Maçonneries enduites :</b><br/>Brossage, égrenage, époussetage. Application d'une couche de Capafond.</p> <p><b>Support atteint de moisissures :</b><br/>Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application d'Isogrund Ultra.</p> <p><b>Peintures bien adhérentes :</b><br/>Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Application d'une couche de Capafond si besoin.</p> <p><b>Peintures mal adhérentes :</b><br/>Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Capafond.</p> <p><b>Toile de verre :</b><br/>Application d'une couche de Capafond sur toile de verre non peinte. En cas de toile de verre déjà peintes, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.</p> |
| Système d'application    | Application d'une ou deux couches pures.   |
| Méthode d'application    | <p>Brosse ou rouleau (microfibre 10 mm)</p> <p>Projection à l'Airless :</p> <p>Angle de projection : 50°</p> <p>Buse : 0,021 - 0,026"</p> <p>Pression : 150 - 180 bars</p>   |
| Consommation / Rendement | 130-150 ml/m <sup>2</sup> /couche soit environ 7 à 8 m <sup>2</sup> /L.  |
| Conditions d'emploi      | Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.   |
| Séchage/Temps de séchage | <p>A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 4 à 6 heures.</p> <p>Séchage complet : après 3 jours</p> <p>Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.</p>   |
| Nettoyage des outils     | A l'eau Immédiatement après emploi.  |

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la methylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: < 30 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77  
Fax: (+33) 3 22 38 39 78  
E-mail: info@caparol.fr  
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

## Fiche technique CAPAQUA SATIN 25 - Edition: novembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.