

CAPAPRO IMPRESSION

Impression universelle glycérophthalique pigmentée.
Intérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur.
Propriétés	- Bon pouvoir pénétrant, - Opacifiant, - Application facile, - Bon rendu.
Liant	Résines alkydes en solution.
Conditionnement	10 L
Teintes	Blanc.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: 1,55 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 4a (NF T 36-005) ■ Extrait-sec pondéral: 79 +/- 2% (Extrait sec volumique : 55 +/- 2%)

Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciens fonds peints, boiseries.
Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p> <p>Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p>

Enduits plâtre/Carreaux de plâtre :



Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capapro Impression.

Plaques de plâtre cartonnées :

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capapro Impression. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, préférer une sous-couche isolante de type Isogrund Ultra.

Support atteint de moisissures :

Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application de Capapro Impression.

Peintures bien adhérentes :

Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraissier les anciens revêtements. Application d'une couche de Capapro Impression. Vérifier la compatibilité avec l'ancienne peinture.

Peintures mal adhérentes :

Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Capapro Impression. Vérifier la compatibilité avec l'ancienne peinture.

Boiseries :

Brosser/poncer/épousseter les boiseries. Rebouchage si nécessaire avec un enduit adapté. Application d'une couche de Capapro Impression.

Système d'application	Sur support préparé, appliquer une couche pure.
Consommation / Rendement	Env. 90 à 110 ml/m ² ou 9 à 11 m ² /L. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : hors poussière a près 4 heures, recouvrable après 24 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse ou rouleau antigoutte.
Nettoyage des outils	Au White Spirit immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Contient du Butanone-oxime et du Cobalt-carboxylate. Peut déclencher une réaction allergique. Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conservez hors de portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eaux et en terre.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/g): max. 350 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 350 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr