

ISOGRUND ULTRA

Fixateur pigmenté en phase aqueuse isolant les tâches.
Technologie cationique.
Intérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Fort pouvoir isolant, - Pratiquement sans tension, - Excellente adhérence au support, - Excellente perméabilité à la vapeur d'eau, - Bon pouvoir opacifiant.
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	5 - 10 L
Teintes	Blanc. Le produit ne peut pas être teinté.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: 1,4 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)

Application

Supports appropriés	Tout support minéral, plaque de plâtre, enduit de plâtre, béton, ciment, ancienne peinture bien adhérente, bois, métaux non ferreux, verre, carrelage et certains plastiques (faire test d'accrochage).
Préparation du support	Les supports doivent être nettoyés, secs et exempts de substances pouvant empêcher l'adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Le produit masque les anciennes tâches d'eau (bien séchées), de nicotine, de suie, de graisses, etc... Nettoyer les supports tachés de nicotine ou de suie avec une éponge à l'eau et un détergent adapté. Les tâches d'eau doivent être parfaitement sèches et nettoyées à sec à l'aide d'une brosse.
Système de couches	Sur support préparé, appliquer une à deux couches pures en fonction de l'importance des tâches. Ne pas diluer.
Consommation / Rendement	Env. 90 à 110 ml/m ² ou 9 à 11 m ² /L. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +16°C et inférieure à +30°C, hygrométrie inférieure à 70%.



Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 12 heures. <i>La fonction du produit est assurée si la température est suffisante et si le séchage se fait rapidement. Autrement, il est nécessaire de prévoir un chauffage soufflant pour obtenir un bon pouvoir isolant.</i> Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse ou rouleau microfibre 10 mm. Important : ce produit peut être projeté mais les filtres de l'appareil devront absolument être neufs, et devront être changés après l'application de l'Isogrund Ultra. Le produit ne devra pas être chauffé.
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.
Remarque	Ne pas mélanger Isogrund Ultra avec d'autres produits. Si le produit est utilisé dans des locaux de vente ou de stockage de denrées alimentaires, il est conseillé d'aérer les locaux pendant 3 jours avant la mise en service.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 20 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@daw.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique ISOGRUND ULTRA - Edition: novembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.