

# Capaplex

Impression intérieur et extérieur ou vernis intérieur



## Description de produit

Propriétés	<p>Produit d'impression pour fonds absorbants, pour vernir les surfaces intérieures comme les peintures mates, les revêtements plastiques, les briques ou encore les pierres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durcit les fonds pulvérulents ou friables.</li> <li>- Recommandé comme impression sur béton cellulaire.</li> <li>- Augmente le temps ouvert des couches suivantes.</li> <li>- Vernis de protection pour peintures mates.</li> <li>- Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement.</li> </ul>
Liant	Dispersion synthétique
Conditionnement	1L - 5L - 10L
Teintes	Incolore
Degré de brillance / Aspect	Mat ou satiné, en fonction de la dilution.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: Env. 1,0.</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7a2 (norme NF T 36-005)</li> </ul>

## Application

Supports appropriés	Tout support usuel du bâtiment.
Préparation du support	Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.
Système d'application	<p><i>Utilisé comme produit d'impression :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur supports avec faible absorption, diluer Capaplex avec 1 à 2 volumes d'eau.</li> <li>- sur supports avec forte absorption, diluer Capaplex avec 3 à 4 volumes d'eau, appliquer le produit grassement.</li> <li>- sur béton cellulaire brut: diluer Capaplex avec 3 volumes d'eau, appliquer le produit grassement.</li> </ul> <p><i>Utilisé comme vernis :</i></p> <p>Appliquer Capaplex sans dilution pour un aspect satiné, dilué avec 1 à 2 volumes d'eau pour un aspect velouté ou dilué avec 4 volumes d'eau pour un aspect mat.</p>
Consommation / Rendement	50 à 200 ml/m <sup>2</sup> ou 5 à 20 m <sup>2</sup> /L, suivant la dilution, la nature et l'absorption du support. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.



Conditions d'emploi	En intérieur : température supérieure à +8° C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70 %. En extérieur : température supérieure à +5° C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 80 %.
Séchage/Temps de séchage	A 20° C et 65 % d'humidité relative : Sec et recouvrable après 12 heures; sec à coeur après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse, rouleau ou projection. Angle de projection : 60°. Buse : 0.029" Pression : 50 bar
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après emploi.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	pour ce produit (catégorie A /h) : max. 30g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 5 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

### Fiche technique Capaplex - Edition: novembre 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.