

Capalac AllGrund

Impression universelle à séchage rapide sans solvant aromatique.
Excellent accrochage.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur et extérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Primaire anticorrosion sur métaux ferreux et acier ■ Rapidement recouvrable ■ Excellent accrochage sur de multiples supports ■ Sans solvant aromatique
Liant	Combinaison de résines synthétiques spéciales.
Conditionnement	1 L - 2,5 L - 10 L
Teintes	Blanc et transparent
Degré de brillance / Aspect	Velouté
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,3 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 4a (Norme NF T 36-005) ■ Extrait-sec pondéral: 66%

Application

Supports appropriés

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés. Anciennes laques adhérentes en bon état. Ne pas appliquer sur l'inox, zinc ou acier galvanisé. Ne pas appliquer sur toitures. Le taux d'humidité du bois doit être conforme aux exigences définies dans le DTU 59.1. Il est déconseillé d'appliquer ce produit sur les bois autoclavés de classe 4. Pour les bois autoclavés de classe 1 à 3 : il est nécessaire de laisser au minimum six mois le bois suivants l'installation non recouvert avant l'application d'un produit.

Attention: sur zinc ou acier galvanisé, il est nécessaire d'appliquer deux couches de Capalac AllGrund pour bloquer toute interaction de la finition avec le support. Il est possible de remplacer les deux couches de Capalac AllGrund par une couche de Disbon 481.



Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes.

L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, ponçage et époussetage entre les couches.

Imprégner avec un produit contenant des principes actifs (fongicide et algicide) les bois tendres particulièrement sensibles aux attaques de champignons.
Reboucher les joints d'assemblage, les fentes, les gerces, etc., avec un mastic adapté.

Système d'application

Support	Int./ext.	Préparation	Impression	Primaire	Intermédiaire et finition
Bois	Int.	DTU 59.1	-	1 x Capalac AllGrund	Capalac BaseTop Venti, TriMaXX Satin, TriMaXX Gloss, Capadur SilverStyle, Capadur GreyWood et Capadur TwinProof⁵⁾. A l'intérieur : minimum 1 couche, A l'extérieur : minimum 2 couches
	ext.	DTU 59.1	Impression solvantée aux principes actifs ¹⁾	1 x Capalac AllGrund	
Métaux ferreux, acier	int./ext.	SA 2 1/2	-	1-2 x Capalac AllGrund ⁴⁾	
Aluminium, Cuivre	int./ext.	Poncer, nettoyer ²⁾	-	1-2 x Capalac AllGrund ⁴⁾	
PVC dur	int./ext.	Nettoyer ³⁾	-	1 x Capalac AllGrund	
Ancienne peinture laque	int./ext.	Poncer, nettoyer	-	1 x Capalac AllGrund	
Zinc et galva	int./ext.	Nettoyer ³⁾	-	1-2 x Capalac AllGrund ⁴⁾ ou 1 x Disbon 481	

¹⁾ Sur bois tendres particulièrement sensibles aux attaques de champignons, imprégner avec un produit contenant des principes actifs (fongicide et algicide)

²⁾ Nettoyer avec un diluant cellulosique ou de l'acide phosphorique

³⁾ Nettoyer avec un détergent ammoniacé.

⁴⁾ A l'intérieur appliquer minimum 1 couche, à l'extérieur minimum 2 couches.

⁵⁾ Le Capadur GreyWood et le Capadur TwinProof ne sont à utiliser qu'en extérieur.

Sur supports critiques (p.ex. bardage en métal) vérifier l'adhésion avec un essai préalable. Certaines teintes peu opacifiantes (p.ex. jaune ou orange) nécessitent éventuellement une couche de finition supplémentaire.

Méthode d'application

Brosse, rouleau (mohair 4 mm), projection (dilué jusqu'à 5% de White Spirit désaromatisé, 130 - 170 bar, buse 0,011 – 0,015')

Consommation / Rendement

Env. 9 - 11 m²/l ou env. 100 ml/m² sur support lisse.
Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Conditions d'emploi

Température supérieure à +5°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 80%.

Séchage/Temps de séchage

A 20°C et 65% d'humidité relative: sec à toucher et recouvrable : 3 heures pour le blanc et les teintes peu colorées; 6 heures pour les teintes plus vives.
Recouvrable avec des laques acryliques après 12 heures.
Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils au white spirit désaromatisé immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Inflammable. Une utilisation répétitive peut provoquer des gerçures de la peau.
Conserver hors de portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Contient du 2-Butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/i): 500 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 500 g/l

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capalac AllGrund - Edition: novembre 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.