



COLLE TOILE DE VERRE



Destinations

Colle vinylique pour toiles de verre et revêtements à peindre.

S'utilise en intérieur pour coller :

- Toiles de verre à peindre ou pré-peintes
- Revêtements non tissés à peindre

Avantages

- Mur et plafond intérieur
- Application facile au rouleau sans projection
- Classe A+ : très faible émission de COV.

Caractéristiques techniques

Couleur : blanc
Densité (g/cm³) : 1,10 ± 0,05
pH : 9 ± 0,5

Mise en œuvre

SUPPORT

- Enduits de plâtre
- Plaques de plâtres cartonnées
- Béton
- Enduit de ciment

PREPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être débarrassées de toute souillure ou substance susceptible de nuire à l'adhérence telles que traces de graisse, rouille, bistre, efflorescences, salpêtre, traits de crayon, d'encre, moisissures ... puis soigneusement dépoussiérés. Le support doit être plan, propre, sain, sec (taux d'humidité <5%), solide, stable, non sujet à des remontées ou traversées d'humidité, conforme aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / DTU 59.4 «Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux». Sur fonds absorbants nécessitant un fixateur de fond ou une impression maigre, appliquer un primaire adapté en une fine couche continue, puis laisser sécher.

APPLICATION

Si nécessaire, ré-homogénéiser PROKALI Colle Toile de Verre avant emploi. Encoller uniformément le mur avec un rouleau (poils moyen) ou avec une spatule à fines dents. Afficher le revêtement sur la colle fraîche (délai maximum 20 minutes), puis maroufler soigneusement. Respecter les instructions de pose du fabricant du revêtement. Attendre 24 heures au moins avant mise en peinture.

Consommation

De 150 à 250 g/m² *

*selon la nature du revêtement et le mode d'application

Séchage/Temps de séchage

Temps de gommage 5 à 10 min.*

Temps ouvert 20 min maximum.*

Délai avant mise en peinture 24 heures minimum.*

*varie selon la température, l'humidité de l'air, la porosité du support et la quantité de colle déposée..

Nettoyage

Le produit frais se nettoie à l'eau.

Conservation

12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Craint le gel.

Conditionnement

20 kg

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Cet adhésif n'est pas dangereux selon réglementation en vigueur concernant la classification des mélanges. Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et de respecter les précautions habituelles liées à la manipulation des produits chimiques.

Pour toute information complémentaire concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Produit réservé à un usage professionnel.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).