

# CAPATEX SATIN

Peinture intérieure satinée en phase aqueuse. Application pour travaux courants.



## Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facile d'application,</li> <li>- Garnissant,</li> <li>- Bon pouvoir opacifiant,</li> <li>- Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement.</li> </ul>
Liant	Résine synthétique en dispersion.
Conditionnement	15 L
Teintes	Blanc.
Degré de brillance / Aspect	Entre 10 et 15 à 60° / Satin
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	■ Densité: Env. 1,2

## Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de "coups de rouleau".</p> <p>Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p><b>Enduits plâtre/Carreaux de plâtre :</b></p>



Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capafond.

**Plaques de plâtre cartonées :** Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capafond.

Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer dans ce cas une couche d'Isogrund Ultra.

**Support atteint de moisissures :**

Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application de Capafond.

**Peintures bien adhérentes :**

Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Application d'une couche de Capafond.

**Peintures mal adhérentes :**

Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Capafond.

**Toile de verre :**

Application d'une couche de Capafond sur toile de verre non peinte. En cas de toile de verre déjà peintes, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.

Système d'application

Sur support préparé, appliquer une à deux couches pures.  
Sur fonds sains, propres et faiblement absorbants, la couche de fond peut être remplacée par une couche de Capatex Satin dilué max. à 3 à 5% d'eau.

Méthode d'application

A la brosse, au rouleau polyamide texturé ou microfibre (10 ou 12mm)  
Projection à l'Airless :  
Angle de projection : 50°  
Buse : 0,017 - 0,021"  
Pression : 150 - 180 bars

Consommation / Rendement

130ml/m<sup>2</sup>, soit environ 9 m<sup>2</sup>/l.

Conditions d'emploi

Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

Séchage/Temps de séchage

A 20° et 65% d'humidité relative :  
Recouvrable après 4 à 6 heures.  
Sec à coeur : après 3 jours.  
Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau Immédiatement après emploi.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la methylchloroisothiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Catégorie A/a: max 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max. 10 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77  
Fax: (+33) 3 22 38 39 78  
E-mail: info@caparol.fr  
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

### Fiche technique CAPATEX SATIN - Edition: juillet 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.