

Capasilan

Peinture mate pour plafonds <1g / L COV. Sans reprises. Pour travaux soignés. Idéale pour chantiers HQE.



Description de produit

Capasilan est une peinture intérieure sans solvant, mat profond, avec des propriétés exceptionnelles. Capasilan représente une nouvelle génération de peintures intérieures qui offre une très bonne facilité de mise en oeuvre avec un temps d'ouverture long, permettant de travailler sur des surfaces ayant un éclairage extrêmement défavorable (lumière rasante), sans reprises.

Domaine d'utilisation

Intérieur.

Propriétés

- Recommandé pour les chantiers HQE.
- Conforme au protocole Anses (Ex AFSSET de sept 2009), N° de rapport d'essai 392-2018 00307602 de chez Eurofins : produit sans matières 1ères classées cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR1 et CMR2).
- Conforme à l'Indoor Air Comfort Gold prenant en compte les critères des exigences COV (BREEAM International, LEED et de l'Ecolabel), N° de rapport d'essai 392-2018-00307602 de chez Eurofins : produit émettant très peu de COV.
- Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et pratiquement sans odeur.
- Facile d'application, haute perméabilité à la vapeur d'eau.
- Lessivable.

Liant

Combinaison de résine synthétique.

Conditionnement

5 L - 12,5 L

Teintes

Blanc.

Degré de brillance / Aspect

< 2 à 85° / Très mat

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Données techniques

- Densité: Env. 1,37
- Classification AFNOR: Famille I, Classe 7b2/10c (norme NF T 36-005)
- Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion humide : Classe 1
Pouvoir opacifiant : Classe 1
- Extrait-sec pondéral: Env. 60%



| | |
|----------|---|
| Remarque | <p>Produit conforme au protocole ANSES (Ex AFSSET) :</p> <p>Le protocole ANSES* a pour objectif de qualifier et promouvoir des peintures à très faible émission de composés organiques volatils (COV) garantissant un air intérieur sain. Testé par un laboratoire indépendant, les COV (275 molécules) sont systématiquement recherchés, mesurés et comparés aux valeurs limites retenues.</p> <p>Les spécifications rigoureuses du protocole permettent d'éliminer les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. En conclusion, la conformité au protocole ANSES est aujourd'hui la meilleure garantie pour vivre dans un air intérieur sain même après rénovation des locaux.</p> <p>*Depuis Juillet 2010 , l'AFSSET et l'AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.</p> <p>Produit conforme à l'Indoor Air Comfort Gold de chez Eurofins : Label étant véritable synonyme de produit émettant très peu de COV et prenant en compte les exigences COV suivantes : (BREEAM, LEED et Ecolabel).</p> |
|----------|---|

Application

| | |
|--------------------------|---|
| Supports appropriés | <p>Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).</p> <p>Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciens fonds peints...</p> <p>Nous recommandons d'être particulièrement vigilant avec les plaques de plâtre quand leur provenance est inconnue.</p> |
| Préparation du support | <p>Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p> <p>Enduit de plâtre et enduits projetés : Poncer les aspérités et dépoussiérer. Appliquer une couche d'Indeko Fix. Sur support douteux, poncer toute trace de farinage ou aspérité, dépoussiérer et appliquer une couche de fond avec Fixateur Nanolatex.</p> <p>Carreaux de plâtre : Poncer les aspérités et dépoussiérer. Appliquer une couche d'Indeko Fix.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées : Poncer les aspérités et dépoussiérer. Si besoin, renforcer les parties friables avec le Fixateur Nanolatex. Appliquer une couche de fond avec Indeko Fix. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer une couche d'imprégnation avec Isogrund Ultra.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépoussiérer par ponçage les surfaces brillantes et les peintures laques. Appliquer une couche de fond en Indeko Fix.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Eliminer les peintures en dispersions, les laques et les enduits de parement plastiques mal adhérents. Sur supports faiblement absorbants et lisses: application d'une couche de fond en Indeko Fix. Sur supports poreux, absorbants ou pulvérulents : application d'une couche de fond de Fixateur Nanolatex. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes, dépoussiérer les surfaces et imprimer avec Fixateur Nanolatex.</p> <p>Support atteint de moisissures : Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide de type Capatox. Bien laisser sécher les surfaces avant application d'une couche d'Indeko Fix ou de Fixateur Nanolatex.</p> <p>Support présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des taches d'huile : Nettoyer les tâches de suie, graisse et nicotine à l'eau, brosser à sec. Application d'une couche d'Isogrund Ultra.</p> |
| Système de couches | Sur support préparé, appliquer deux couches pures ou diluée avec maximum à 5% d'eau. |
| Consommation / Rendement | 7 m ² /L sur support lisse. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter. |
| Conditions d'emploi | Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C , hygrométrie inférieure à 70 % HR. |
| Séchage/Temps de séchage | <p>A 23° et 50% d'humidité relative : recouvrable entre 4 et 6 heures.</p> <p>Sec à coeur et résistant : après 3 jours.</p> <p>Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.</p> |
| Outils | <p>Brosse et rouleau polyamide texturé 14 mm (pour une facilité, un aspect régulier et tendu) ou microfibre 10 mm.</p> <p>Projection à l'Airless : Angle de projection 50° , Buse 0,018 - 0,021, Pression : 150 - 180 bars</p> |
| Nettoyage des outils | A l'eau immédiatement après emploi. |

Conseil

Certificats

- Rapport d'Essai Indoor Comfort GOLD : (BREEAM International, LEED, Ecolabel)
- Rapport d'Essai protocole Anses (ex AFSSET).

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

Capasilan n'est pas une substance ni un mélange dangereux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: < 1g/L

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
 Fax: (+33) 3 22 38 39 78
 E-mail: info@caparol.fr
 Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capasilan · Edition: février 2019

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.