

Enduit 635 Roulé Grain Fin

Revêtement plastique épais d'aspect roulé.
Extérieur. D3 (E5V2W2A0)



Description de produit

Revêtement plastique épais pour la décoration et la protection des supports neufs et anciens de nature minérale, tels qu'enduit hydraulique (à base de ciment, chaux, ...), béton, maçonneries enduites, anciennes peintures adhérentes.

Egalement applicable sur béton cellulaire après préparation des supports.

Domaine d'utilisation

Extérieur

Propriétés

- Masque le faïençage et les microfissures
- Bonne résistance aux intempéries et aux agressions polluantes.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Opacifiant
- Très garnissant

Liant

A base de dispersion synthétique.

Conditionnement

25 kg

Teintes

Blanc.

Avec le système ColorExpress dans les teintes pastel ou moyennes de nos nuanciers ainsi que beaucoup d'autres. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.

Degré de brillance / Aspect

Mat / Roulé

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Données techniques

- Densité: 1,6
- Granulométrie maximale: 1.5 mm

Extrait sec pondéral : env 77 %

Classement selon Norme NF EN 1062-1 = E5 V2 W 2 A0



Application

Supports appropriés	Tous fonds visés par le DTU 59.2. Maçonnerie enduite, béton, anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture ou d'un ancien RPE adhérent, béton cellulaire.
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs, exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre. Maçonnerie enduite : Elimination des parties non adhérentes par égrenage, brossage, époussetage. Elimination de la pulvérulence superficielle par ponçage mécanique. Ragréage si nécessaire. Après séchage, les surfaces ragréées seront adhérentes, non friables et ne devront présenter aucune détrempe à l'eau. L'enduit de surface devra présenter l'aspect d'un enduit lisse ou taloché. Application d'une couche de Caparol 610 Putzgrund. Béton : Reprise des épaufrures éventuelles. Elimination par ponçage de la pulvérulence superficielle. Ragréage éventuel. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou de Fixateur LF Pigmenté (teinté si besoin dans la teinte de finition) Anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture ou d'un ancien RPE/RME en bon état et adhérents : Si besoin, décapage total des anciens revêtements mal adhérents ou empêchant l'adhérence du futur R.P.E. Lavage HP, traitement anticryptogamique à l'aide et Capatox. Séchage complet des surfaces. Reprises des surfaces à l'aide tout produit adapté et compatible à la nature des subjectiles. Application d'une couche de Caparol 610 Putzgrund. Béton cellulaire : Brossage, époussetage. Reprise des surfaces si nécessaire à l'aide du mortier de réparation Disbofein 331, surfaçage à l'aide de l'enduit de lissage Disbofein 332, ou à l'aide de tout autre système adapté et compatible avec la nature des surfaces. Impression à l'aide d'une couche de Capaplex dilué à 3 fois son volume, ou à l'aide de 2 couches de Fixateur LF Pigmenté.
Méthode d'application	Rouleau laine, rouleau alvéolé, application mécanisée : machine à enduire (buses Ø 6 à 8 mm), cuve sortie basse.
Dilution	Si besoin le produit peut être dilué à 5% d'eau
Système de couches	Appliquer sur le support préparé, une à deux couches de Capatect 635 Roulé Grain Fin, dilué avec 5% d'eau maximum.
Consommation / Rendement	0,9 kg/m ² /couche soit 1,1 m ² /kg Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +5 °C et inférieure à +30 °C , hygrométrie inférieure à 80 % La température du subjectile ne devra pas excéder +30 °C au moment de l'application des revêtements afin d'éviter tout défaut esthétique (reprises, craquelures, etc)
Séchage/Temps de séchage	A 20 °C et 65% d'humidité relative : Sec : après 24 heures Sec à coeur : après 3 jours. Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi. Durant les pauses, garder les outils trempés dans l'eau.
Remarque	Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes. A l'extérieur, l'application de Capatect 635 Roulé Grain Fin se limite à des surfaces verticales.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux et la peau, rincer immédiatement à l'eau. En cas d'ingestion, demander aussitôt le conseil d'un médecin. En cas d'application en projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

Contient de la methylchloroisotiazolinone, de la benzisothiazolinone et de l'octylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

R : 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité de l'Enduit 635 Roulé Grain Fin.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11. Porter dans une décharge pour anciennes peintures/laques. Ne pas détruire avec les ordures ménagères. Ne pas rejeter dans les canalisations.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010). Teneur en COV du produit : <40 g/l

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Enduit 635 Roulé Grain Fin - Edition: janvier 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.