

les COLLECTIONS SOL



ATELIER 30 *style*

Lames et dalles LVT clipsable

Description

Revêtement de sol clipsable en PVC hétérogène à base de plastifiants bio et sans phtalates.

UTILISATION

Résidentiel à faible trafic.

Classification

EN ISO 10874 | 23 / 31

Caractéristiques

FORMAT (SELON LA RÉFÉRENCE)

101,6 x 914,4 mm
152,4 x 914,4 mm
152,4 x 1219,2 mm
184,2 x 1219,2 mm

ÉPAISSEUR TOTALE

EN ISO 24346 | 4 mm

COUCHE D'USURE

EN ISO 24340 | 0,30 mm

TRAITEMENT DE SURFACE

Polyuréthane PUR

Performances

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

EN ISO 23999 | $\leq 0,10\%$

POINÇONNEMENT RÉSIDUEL

EN ISO 24343-1 | 0,05 mm

TENUE À LA LUMIÈRE

EN ISO 105-B02 | > 6 degrés

CLASSEMENT AU FEU

EN 13501-1 | Bfl-s1

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

DIN 51130 | R10
EN 13893 | DS

AMÉLIORATION AUX BRUITS D'IMPACT

EN ISO 10140-3 | 3 dB

RÉSISTANCE À LA CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE

EN 12667 | 0,02 m²/kw
ISO 8302

CHARGE ÉLECTROSTATIQUE À LA MARCHÉ

EN 1815 | < 2 kv

COMPORTEMENT ÉLECTROSTATIQUE

EN 1081 | env. 10¹¹ ohm

RÉSISTANCE AUX SUBSTANCES CHIMIQUES

EN ISO 26987 | *

RÉSISTANCE À L'USURE

EN ISO 10582 | type I

RÉSISTANCE AUX SIÈGES À ROULETTES

ISO 4918 | oui, type W, EN 12529

APPROPRIATION AU CHAUFFAGE PAR LE SOL

EN 1264-2 | approprié, max. 27°C

Environnement

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

A+

Conditionnement

101,6 x 914,4 mm - 14 lames / carton soit 1,205 m²
152,4 x 914,4 mm - 15 lames / carton soit 1,98 m²
152,4 x 1219,2 mm - 11 lames / carton soit 1,94 m²
184,2 x 1219,2 mm - 9 lames / carton soit 1,94 m²

Système de clipsage

Système de clipsage breveté pour la pose de sol sans colle.
Rapide et facile.





Conseil d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc.

Sous couche recommandée

Sous-couche Vinyl Loc isolante pour la pose de ATELIER 30 Style clipsable.
Épaisseur : 1,5 mm
Format 1180 x 850 mm
Isolation phonique : jusqu'à 19 dB
Réduction des bruits de pas : jusqu'à 3 dB
Compatible avec les chauffages au sol



*Résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des lessives ou d'autres substances chimiques.