

Capatop

Peinture mate en phase aqueuse, spécialement formulée pour les plafonds. Excellent temps d'ouverture pour limiter l'effet de reprise. Intérieur.



Description de produit

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Domaine d'utilisation | CapaTop est une peinture intérieure, mat profond, utilisable en travaux neufs ou en rénovation. CapaTop est facile à mettre en oeuvre et offre un temps d'ouverture long, limitant ainsi l'effet de reprise souvent rencontré au plafond. Il permet de travailler sur de grandes surfaces, sans difficulté en lumière rasante. | |
| Propriétés | <ul style="list-style-type: none"> - Mat profond, - Aspect du film fin et très tendu, - Excellent temps d'ouverture permettant de travailler en continu sur des grandes surfaces sans effet de reprise, - Blancheur exceptionnelle et durable, non jaunissant dans le temps, - Diluable à l'eau, | |
| Liant | Résines synthétiques en dispersion | |
| Conditionnement | 5L - 15L | |
| Teintes | Blanc | |
| Degré de brillance / Aspect | < 2 à 85° / Très mat | |
| Données techniques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1.4 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (norme NF T 36-005). ■ Performance selon NF EN 13-300: Pouvoir opacifiant : Classe 2 Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 | |

Application

| | |
|---------------------|---|
| Supports appropriés | Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton ou anciens fonds peints. |
|---------------------|---|



| | |
|--------------------------|---|
| Préparation du support | <p>Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une impression adaptée.</p> <p>Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>Enduit de plâtre et enduits projetés : Poncer les aspérités et dépoussiérer. Appliquer une couche de Capafond. Sur support douteux, poncer toute trace de farinage ou aspérité, dépoussiérer et appliquer une couche de Fixateur Nanolatex.</p> <p>Carreaux de plâtre : Poncer les aspérités et dépoussiérer. Appliquer une couche de Capafond. Plaques de plâtre cartonnées : Poncer les aspérités et dépoussiérer. Appliquer une couche de Capafond. Renforcer les parties friables avec une couche de Fixateur Nanolatex. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des tâches d'humidité, appliquer une couche isolante d'Isogrund Ultra.</p> <p>Béton : Éliminer les surfaces farinantes ou sableuses par brossage. Dépoussiérer. Appliquer une couche de Capafond.</p> <p>Béton cellulaire : Appliquer une couche d'impression avec Capaplex, dilué avec 3 volumes d'eau.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépoussiérer. Si besoin, appliquer une couche de Capafond.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Éliminer les peintures en dispersion, les peintures laques et les enduits de parement plastiques mal adhérents à l'aide de tout moyen adapté. Sur supports faiblement absorbants et lisses: appliquer une couche de fond de Capafond. Sur supports poreux, absorbants ou pulvérulents : appliquer une couche de Fixateur Nanolatex. Éliminer mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes, dépoussiérer les surfaces et imprimer avec le Fixateur Nanolatex.</p> <p>Support atteint de moisissures : Éliminer mécaniquement les moisissures et/ou algues par brosse humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide de type Capatox. Bien laisser sécher les surfaces et appliquer une couche d'Isogrund Ultra ou de Capafond.</p> <p>Support présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des tâches d'huile : Nettoyer les tâches de suie, graisse et nicotine à l'eau additionnée d'un détergent adapté et bien laisser sécher. Pour les tâches d'eau, brosser à sec. Appliquer une couche d'Isogrund Ultra.</p> |
| Système d'application | Sur support préparé, appliquer une ou deux couches pures ou au maximum diluée à 5% d'eau. |
| Consommation / Rendement | 9-11 m ² /L , soit 110-135 ml/m ² (sur support lisse). Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter. |
| Conditions d'emploi | Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70 %. |
| Séchage/Temps de séchage | A 20° et 65% d'humidité relative : Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : après 6 heures Sec à coeur et résistant : après 3 jours |
| | Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage. |
| Outils | Brosse adaptée Rouleau microfibre 10 ou 14mm Projection à l'airless : Angle 50° / Buse 0,026 - 0,031" / Pression 150 - 180 bars |
| Nettoyage des outils | A l'eau immédiatement après emploi. |

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.
Contient de la methylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction
allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau
durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme
ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique
CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: 30 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capatop - Edition: novembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.