



**Enduits plâtre/Carreaux de plâtre :**

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capafond.

**Plaques de plâtre cartonnées :**

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Capafond .

Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer dans ce cas une couche d'Isogrund Ultra.

**Support atteint de moisissures :**

Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage.

Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application de Capafond.

**Peintures bien adhérentes :**

Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Application d'une couche de Capafond si besoin.

**Peintures mal adhérentes :**

Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Capafond.

**Toile de verre :**

Application d'une couche de Capafond sur toile de verre non peinte.

En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.

Système d'application

Sur support préparé, appliquer une à deux couches pures.

Sur fonds sains, propres et faiblement absorbants, la couche de fond peut être remplacée par une couche de Capatex Mat dilué max. à 5% d'eau.

Méthode d'application

A la brosse ou au rouleau polyamide texturé ou microfibre, 12-14 mm.

Projection à l'Airless :

Angle de projection : 50°

Buse : 0,017 - 0,021"

Pression : 150 - 180 bars

Consommation / Rendement

150 ml/m<sup>2</sup> soit environ 6 à 7 m<sup>2</sup>/l.

Conditions d'emploi

Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

Séchage/Temps de séchage

A 20° et 65% d'humidité relative :

Recouvrable après 4 à 6 heures.

Sec à cœur : après 3 jours.

Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau Immédiatement après emploi.

**Conseil**

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la methylchloroisoithiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Catégorie A/a: max 30 g/l (2010). Teneur en C.O.V. du produit : max. 10 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: www.caparol.fr

**Fiche technique CAPATEX MAT · Edition: janvier 2015**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.