

Capalac Essential Satin

Peinture laque glycéro satinée.
Intérieur



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ facile d'application ■ bon pouvoir couvrant ■ bonne résistance ■ beau rendu
Liant	Résine alkyde modifiée
Conditionnement	1 L - 2,5 L (produit teinté)
Teintes	Capalac Essential Satin peut être facilement teinté avec le système ColorExpress® selon nos nuanciers ainsi que beaucoup d'autres teintes. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu
Degré de brillance / Aspect	Env. 20 (à 60°) / Satin Le degré indiqué n'est obtenu qu'au bout de plusieurs jours quand le produit est sec à coeur.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: 0,9 – 1,1 en fonction de la teinte ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 4a (Norme NF T 36-005) ■ Extrait-sec pondéral: env. 70 - 76% en fonction de la teinte

Application

Supports appropriés	Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés. Anciennes peintures adhérentes en bon état. L'utilisation à l'extérieur est réservée aux supports sous abri.
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes. L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, ponçage et époussetage entre les couches. Ne pas appliquer en direct sur maçonneries neuves ou fonds alcalins. Isoler préalablement par une sous-couche aqueuse type Capacryl Aqua UniPrimer



	<ul style="list-style-type: none"> * Plâtres et dérivés : impression avec Capalac AllGrund * Bois et dérivés : impression avec Capalac AllGrund * Métaux ferreux (dégraissés, dérouillés) : application d'une couche de Capalac AllGrund * Métaux non ferreux (dégraissés, dérochés si nécessaire) et PVC dur: application d'une couche de Capalac AllGrund * Anciennes peintures adhérentes : application directe après matage des surfaces <p>Ne pas appliquer sur Capalac Aqua Multiprimer.</p>
Système d'application	Sur support préparé, appliquer deux couches pure. En fonction de la teinte (par exemple jaune ou orange vif), il est nécessaire d'appliquer une fausse teinte en sous-couche.
Méthode d'application	Brosse soie ou rouleau mohair 4 mm
Consommation / Rendement	Env. 10 à 12 m ² /l ou env. 90 ml/m ² sur support lisse. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 20°C et 65% d'humidité relative : Sec hors poussière : 4-6 heures, recouvrable : 24 - 38 heures. Sec à coeur: 5 à 7 jours.
	Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	Au white spirit Immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	<p>Liquide et vapeur inflammable.</p> <p>Le contact répété peut provoquer des gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Contient du 2-Butanone-oxime pouvant déclencher une réaction allergique.</p>
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	pour ce produit (catégorie A/d): max. 300g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 300 g/l
Centre Service Clients	<p>Tél: (+33) 3 22 38 39 77</p> <p>Fax: (+33) 3 22 38 39 78</p> <p>E-mail: info@caparol.fr</p> <p>Voir aussi notre site: www.caparol.fr</p>

Fiche technique Capalac Essential Satin - Edition: décembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.