

# Capatrend Schwarz

Peinture mate noire. Pour salles de cinéma, laboratoire et studio photo, discothèque, théâtre et autres. Idéal pour chantiers HQE. Intérieur.



## Description de produit

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | Peinture intérieure de haute qualité. Spécialement adaptée pour la rénovation ou la mise en peinture des locaux nécessitant un noir profond. Capatrend Schwarz est facile à mettre en oeuvre, couvre dans la plupart des cas en une seule couche et sèche très vite, de sorte que les espaces fraîchement peints peuvent être remis en service sans délai. |
| Domaine d'utilisation       | Intérieur.   |
| Propriétés                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recommandé pour les chantiers HQE.</li> <li>- Haut pouvoir opacifiant, en règle général, une couche suffit</li> <li>- Garnissant, facile d'application,</li> <li>- Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et pratiquement sans odeur.</li> </ul>  |
| Liant                       | Résines synthétiques en dispersion.  |
| Conditionnement             | 12,5 L   |
| Teintes                     | Noir (proche RAL 9005)   |
| Degré de brillance / Aspect | <3 à 85° / Très mat  |
| Conservation                | 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.  |
| Données techniques          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: 1,5</li> <li>■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion : Classe 3<br/>Pouvoir opacifiant : Classe 2</li> </ul>   |

## Application

|                     |  |
|---------------------|--|
| Supports appropriés | Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton cellulaire, maçonnerie enduites, toiles de verre et/ou anciens fonds peints. |
|---------------------|--|



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Préparation du support   | <p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.<br/>Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonées quand leur provenance est inconnue.<br/>D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau».</p> <p><b>Enduits plâtre/Carreaux de plâtre :</b><br/>Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Indeko Fix .</p> <p><b>Plaques de plâtre cartonées :</b><br/>Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces.<br/>Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer dans ce cas une couche d'Isogrund Ultra.</p> <p><b>Béton cellulaire :</b><br/>Brossage, égrenage, époussetage et application d'une couche de Capaplex.</p> <p><b>Maçonneries enduites :</b><br/>Brossage, égrenage, époussetage et application d'une couche de Capafond.</p> <p><b>Support atteint de moisissures :</b><br/>Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application d'Indeko Fix. Ou d'Isogrund Ultra.</p> <p><b>Peintures bien adhérentes :</b><br/>Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Application d'une couche d'Indeko Fix si besoin.</p> <p><b>Peintures mal adhérentes :</b><br/>Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche d'Indeko Fix si besoin.</p> <p><b>Toile de verre :</b><br/>Application sans préparation spécifique.<br/>En cas de toile de verre déjà peintes, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.</p> |
| Système de couches       | Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.   |
| Consommation / Rendement | Env. 140 ml/m <sup>2</sup> / 7 m <sup>2</sup> /L.<br>Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.  |
| Conditions d'emploi      | Température supérieure à +8 °C et inférieure à 35 °C, hygrométrie inférieure à 70%.   |
| Séchage/Temps de séchage | A 20 ° et 65% d'humidité relative :<br>Recouvrable après 6 heures.<br>Sec à coeur : après 3 jours<br>Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.   |
| Outils                   | Brosse ou rouleau (texturé 12/14 mm ou microfibre 10mm)<br>Projection à l'Airless :<br>Angle de projection : 50°<br>Buse : 0,021 - 0,026"<br>Pression : 150 - 180 bars  |
| Nettoyage des outils     | A l'eau Immédiatement après emploi.   |

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit:<1 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77  
Fax: (+33) 3 22 38 39 78  
E-mail: info@caparol.fr  
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

## Fiche technique Capatrend Schwarz - Edition: novembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.